



Descripción del Producto

TEKBOND SPRAY SUPERCOLOR VERNIZ es un barniz desarrollado para el acabado de todos los colores de la línea SUPERCOLOR METÁLICA.

Colores disponibles

✚ Incoloro

Instrucciones de uso

Preparación de la superficie:

1. Proteja las partes que no serán pintadas con papel, cartón o plástico.
2. Aplique de 2 a 3 manos en capas bien finas.
3. Entre cada camada de barniz, espere un intervalo de 1 a 3 minutos.
4. Para el toque, espere un intervalo de 30 minutos.
5. Para el manejo de la pieza, espere un intervalo de 3 horas. C
6. Curado total en 24 horas, para pruebas mecánicas recomendamos 72 horas.
7. Rendimiento aproximado: 1,7–2,1 m² por embalaje.

OBSERVACIÓN: AGITAR BIEN LA LATA ANTES DEL USO Y ENTRE LAS CAMADAS. SI OCURRE EL ESTANCADO DE LA VÁLVULA, RETIRE LA BOQUILLA Y SUMERJA EN THINNER O ACETONA. SI ES NECESARIO, DESTAPE EL ORIFICIO CON UNA AGUJA.

Almacenamiento

Mantener en un lugar cubierto y ventilado (temperatura inferior a 50°C). En estas condiciones, el producto en su envase original y sellado tiene una garantía de 3 años a partir de su fecha de fabricación.

Informaciones generales

No exponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50°C (riesgo de explosión). Almacenar los envases en un lugar bien ventilado, en temperatura ambiente, lejos de fuentes de ignición. Área cubierta, fresca, seca y ventilada. Almacenar la lata en la vertical. Almacenar en temperaturas inferiores a 50°C. Este producto es inflamable.

OBS.: Antes de usar el producto, lea la FISPQ (Ficha de Seguridad de Productos Químicos).

Envases disponibles

Tekbond ofrece envase de 350ml / 250g.

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a



FICHA TÉCNICA BARNIZ SUPERCOLOR

Publicada en:
11/2011

Revisada en:
06/2017

los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.